

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**GLIDLAGER GGB DX**
GGBDX 2020

- Initialt fettsmört glidlager

**Produktbeskrivning**

GGB DX är ett flerskiktsslager bestående av en kopparpläterad stålstomme, mellanskikt av sintrat brons och ett invändigt glidskikt av acetalplast. Materialet i detta glidlager lämpar sig för fettsmorda applikationer främst.

Lagringsytan är försedd med smörjfickor som bäddar in smörjmedlet för gradvis frigöring under drift.

Glidlagret DX klarar relativt höga belastningar och lämpar sig väl för roterande och oscillerande rörelser samt konstruktioner med frekventa start och stopp. Våra bussningar finns som standard i raka cylindriska bussningar, glidbricka samt glidplattor.

DRIFTSPRESTANDA

Självmörjande	Dåligt
Oljesmört	Bra
Fettsmört	Mycket Bra
Vatten	Dåligt
Övriga kemikalier	Kontakta oss för rådgivning

Teknisk data		
Max belastning	Statisk	140 N/mm ²
Max belastning	Dynamisk	140 N/mm ²
Max PV-värde	Oljesmörjning	2,8 N/mm ² x m/s
Friktionskoefficient, f	Oljesmörjning	0,06-0,12
Max glidhastighet	Oljesmörjning	2,5 m/s
Arbetstemperatur		- 40 °C / + 130 °C

Teknisk data

d (innerdiameter)	20 mm
D (ytterdiameter)	23 mm
L	20 mm