

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö


075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com



## GLIDLAGERBRICKA GGB DP4

### GGBDP4 WC08

- PTFE Självsmörjande glidlagerbricka



### Produktbeskrivning

GGB DP4 är ett självsmörjande flerskiktsslager bestående av en stålstomme, mellanskikt av sintrat brons och ett invändigt PTFE-glidskikt. Materialet i denna glidlagerbricka lämpar sig för både självsmörjande och olja/fett smorda applikationer.

Glidlagerbrickorna finns med bronsstomme för fuktiga miljöer.

Våra glidlagerfinns som standard i raka cylindriska bussningar, bussningar med fläns, glidbricka, glidbricka med låsning samt glidplattor.

### DRIFTSPRESTANDA

Självsmörjande	Bra
Oljesmört	Mycket bra
Fettsmört	Bra
Vatten	Ok
Övriga kemikalier	Kontakta oss för rådgivning

### Teknisk data

Max belastning	Statisk	250 N/mm <sup>2</sup>
Max belastning	Dynamisk	140 N/mm <sup>2</sup>
Max PV-värde	Självsmörjande	1,0 N/mm <sup>2</sup> x m/s
Max PV-värde	Oljesmörjning	10 N/mm <sup>2</sup> x m/s
Friktionskoefficient, f	Självsmörjande	0,04-0,25
Friktionskoefficient, f	Oljesmörjning	0,02-0,08
Max glidhastighet	Självsmörjande	2,5 m/s
Max glidhastighet	Oljesmörjning	5 m/s

## Teknisk data

<b>d (innerdiameter)</b>	10 mm
<b>D (ytterdiameter)</b>	20 mm
<b>H</b>	1,5 mm