

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö  
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**BUSSNING PLAST GGB EP22 FLÄNS**

GGBEP22F 1012

- Plastbussning, RoHS-godkänd
- PBT + Fast smörjmedell

**Produktbeskrivning**

## Driftprestanda

Självsörjande	Mycket bra
Oljesmört	Bra
Fettsmört	Bra
Vatten	Mycket bra
Övriga kemikalier	Kontakta oss för rådgivning

## Teknisk data

Max belastning	Statisk	50 N/mm <sup>2</sup>
Max PV-värde	Ah/Ac=5, Självsörjande	0,06 N/mm <sup>2</sup> x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=10, Självsörjande	0,24 N/mm <sup>2</sup> x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=20, Självsörjande	1,00 N/mm <sup>2</sup> x m/s
Friktionskoefficient, f	Självsörjande	0,15-0,3
Max glidhastighet	Självsörjande	1,0 m/s
Arbetstemperatur	Självsörjande	- 40 °C / + 140 °C

**Teknisk data**

<b>d (innerdiameter)</b>	10 mm
<b>D1</b>	12 mm
<b>D2</b>	18 mm
<b>L</b>	12 mm