

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**BUSSNING PLAST GGB EP43**

GGBEP43 2520

- Plastbussning, RoHS-godkänd
- PPS + Fast smörjmedel + Fyllmedel

**Produktbeskrivning**

Driftprestanda

Självsörjande	Mycket bra
Oljesmört	Bra
Fettsmört	Bra
Vatten	Mycket bra
Övriga kemikalier	Kontakta oss för rådgivning

Teknisk data

Max belastning	Statisk	83 N/mm ²
Max PV-värde	Ah/Ac=5, Självsörjande	0,22 N/mm ² x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=10, Självsörjande	0,90 N/mm ² x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=20, Självsörjande	3,59 N/mm ² x m/s
Friktionskoefficient, f	Självsörjande	0,11-0,2
Max glidhastighet	Självsörjande	1,0 m/s
Arbetstemperatur	Självsörjande	- 40 °C / + 240 °C

Teknisk data

d (innerdiameter)	25 mm
D (ytterdiameter)	28 mm
L	20 mm