

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**BUSSNING PLAST GGB EP63**

GGBEP63 1010

- Plastbussning, RoHS-godkänd
- PEEK + Fast smörjmedel + Fyllmedel

**Produktbeskrivning**

Driftprestanda

Självmörjande	Bra
Oljesmört	Bra
Fettsmört	Bra
Vatten	Ok
Övriga kemikalier	Kontakta oss för rådgivning

Teknisk data

Max belastning	Statisk	90 N/mm ²
Max PV-värde	Ah/Ac=5, Självmörjande	0,16 N/mm ² x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=10, Självmörjande	0,66 N/mm ² x m/s
Max PV-värde	Ah/Ac=20, Självmörjande	2,63 N/mm ² x m/s
Friktionskoefficient, f	Självmörjande	0,12-0,21
Max glidhastighet	Självmörjande	1,0 m/s
Arbetstemperatur	Självmörjande	- 100 °C / + 290 °C

Teknisk data

d (innerdiameter)	10 mm
D (ytterdiameter)	12 mm
L	10 mm